



Repintado Automotriz



CARTA TECNICA

Base Color FBC11

(Acrílica-poliéster)

La base color FBC11 de FAMAC Acrílica-poliéster está fabricada con productos de la más alta calidad que otorgan un acabado automotriz que iguala la apariencia de los acabados originales de armadora. Este producto provee un secado rápido, excelente poder cubriente y facilidad en la orientación de perlas y aluminios. Contamos con 50 tintes y pigmentos de efecto. Es recomendable utilizar esta base color en conjunto con los transparentes de poliuretano FAMAC para lograr un excelente brillo y transparencia.

LIBRE DE PLOMO.

INSTRUCCIONES:

- 1.- Lea todas las advertencias e instrucciones antes de utilizar este producto.
- 2.- Prepare la superficie igual que para cualquier acabado de uretano catalizado.
Nota: Evite aplicar este producto sobre acabados de esmalte sintético o acrílico no Catalizado o laca acrílica.
- 3.- Aplique un sistema de color compatible y deje secar parcialmente conforme a las Instrucciones del fabricante.
- 4.- Mezcle la base color FBC11 en las proporciones que se indica a continuación con el reductor de la velocidad apropiada.
- 5.- Consulte la hoja de datos del producto para mayor información sobre el producto.

PROPORCIONE DE MEZCLA:

1 partes: FBC11 Base color

1 parte: FBR60 Reductor rápido (<16°C)

FBR75 Reductor regular (<16°: 32°C)

FBR90 Reductor lento (>32°C)

CONFIGURACION:

Pistola

HVLP

Boquilla de fluido / Fluid tip

1.2 – 1.4 mm

Presión de aire / Air pressure

HVLP

Alimentación por gravedad

25-35 psi (1.7 – 2.4 bar)

En boquilla / At cap: 8 – 10 psi



CARTA TECNICA
Base Color FBC11
(Acrílica-poliéster)

APLICACIÓN:

No. de manos

2-3 (manos húmedas)

Traslape entre capas

50% - 75%

Primera mano

1 capa húmeda

Tiempo de oreo

10 min.

Segunda mano

1 capa húmeda

Tiempo de oreo / Flash time

10 min.

SECADO AL AIRE

Libre de polvo

5 min.

Libre al tacto

10 min.

Para encintar

15 min.

Aplicar transparente

20 min.

Tiempo de vida útil de la mezcla / potlife

6 Hrs.



NOTA: La información contenida en esta hoja está basada en estudios y pruebas efectuados por nuestro departamento de servicio técnico con el objeto de dar a conocer las características de calidad de nuestros productos y no nos hacemos responsables del mal uso o manejo de los mismos. FAMAC Y BLACK SON MARCAS REGISTRADAS.
Fabricado por: Pinturas FAMAC S.A. DE C.V.

