



CARTA TECNICA

F400

Esmalte Alquídico Anticorrosivo ALKYD ANTICORROSIVE ENAMEL

El Esmalte Estrenado SECADO RAPIDO de **FAMAC** está fabricado con productos de la más alta calidad que otorga un acabado. Esmalte base solvente (xileno). Con acabado brillante para aplicaciones donde se desea larga duración y buen aspecto, puede usarse sobre la mayoría de los primarios alquídicos. Presenta buena resistencia a los rayos solares y a la brisa marina. Excelente adherencia sobre concreto, metal, pavimento, ideal para áreas que requieren señalización.

Usos: Pisos de tráfico ligero, maquinaria, metales, estructuras, delineación de zonas de seguridad industrial, líneas de señalamiento, etc. NO SE RECOMIENDA para exposición de ácidos, álcalis, y solventes.

Aplicar sobre concreto, metales, estructuras preparadas adecuadamente y pisos con acabados PU, EPOXI, etc. Si es sustrato nuevo retire el polvo, óxido o cualquier otro material extraño al sustrato, si se va a recubrir retire el polvo, grasas, escamas y aplique. Una segunda capa opcional le dará una vida de servicio extensa y puede ser requerida para cubrir perfectamente.

CONTIENE AUTONIVELANTES, NO AMARILLEA ES DE SECADO RAPIDO Y ES DE BRILLO UNIFORME Y ES LIBRE DE PLOMO.

INSTRUCCIONES:

- 1.- Lea todas las advertencias e instrucciones antes de utilizar este producto.
- 2.- Prepare la superficie perfectamente.
- 3.- Aplique conforme a las Instrucciones del fabricante.
- 4.- Consulte la hoja de datos del producto para mayor información sobre el producto.

NO UTILIZAR THINNER PARA LA DILUCION PARA EVITAR PROBLEMAS DE SECADO Y BRILLO.

APLICACIÓN CON BROCHA:

Adelgace de un 15% a un 20% con reductor R-50 o con thinner americano de primera calidad.

APLICACIÓN CON PISTOLA:

Adelgace de un 40% a un 50% con reductor R-50 o con thinner americano de primera calidad.



CARTA TECNICA

ESMALTE ESTIRENADO

SECADO RAPIDO

FAST DRY ENAMEL

CONFIGURACION DE LA PISTOLA:

Al aplicar con aspersión utilizar una presión de 45 a 60 libras/pulgadas. No utilizar thinner estándar para la dilución de este producto para evitar problemas de secado y brillo.

TIEMPOS DE SECADO:

Libre de polvo: **5 a 10 minutos**

Libre de tacto: **15 minutos**

Duro: **4 a 6 hrs.** (variable según dilución y manos)



NOTA: La información contenida en esta hoja está basada en estudios y pruebas efectuados por nuestro departamento de servicio técnico con el objeto de dar a conocer las características de calidad de nuestros productos y no nos hacemos responsables del mal uso o manejo de los mismos. **FAMAC ES MARCA REGISTRADA.**

Fabricado por:

Pinturas Famac de occidente