



CARTA TECNICA

FONDO ESTRUCTURAL ANTICORROSIVO MP50 METAL PRIMER

El FODO ESTRUCTURAL ANTICORROSIVO MP50 de **FAMAC** está fabricado con productos de la más alta calidad. Con acabado mate para aplicaciones donde se desea larga duración. Presenta buena resistencia a la intemperie, los rayos solares y a la brisa marina. Tiene un secado al tacto de 25 minutos. Ideal para trabajos donde se requiera alta productividad. Usos: Maquinaria, superficies metálicas, estructuras, madera, muros de concreto, yeso ladrillo, panel de yeso nuevas o para repintar, etc. Para uso en exteriores e interiores. Con excelente adherencia y flexibilidad **NO SE RECOMIENDA** para exposición de Ácidos, álcalis, y solventes.

Si es sustrato nuevo retire el polvo, óxido o cualquier otro material extraño al sustrato, si se va a recubrir retire el polvo, grasas, escamas y aplique.

Una segunda capa opcional le dará una vida de servicio extensa y puede ser requerida para cubrir perfectamente.

CONTIENE AUTONIVELANTES, NO AMARILLEA ES DE SECADO RAPIDO Y ES DE BRILLO UNIFORME Y ES LIBRE DE PLOMO.

INSTRUCCIONES:

- 1.- Lea todas las advertencias e instrucciones antes de utilizar este producto.
- 2.- Prepare la superficie perfectamente.
- 3.- Aplique conforme a las Instrucciones del fabricante.
- 4.- Consulte la hoja de datos del producto para mayor información sobre el producto.

APLICACIÓN CON BROCHA:

Adelgace de un 15% a un 20% con Gasolina, Aguaras o con thinner americano de primera calidad FAMAC.

APLICACIÓN CON PISTOLA:

Adelgace de un 40% a un 50% con Gasolina, o con thinner americano de primera calidad FAMAC.



CARTA TECNICA
FONDO ESTRUCTURAL ANTICORROSIVO MP50
METAL PRIMER

DENSIDAD: 1.10 A 1.15 Kg/L.

SOLIDOS: 40 A 47 % NVP

BRILLO:

60 Grados: 8 unidades

85 Grados: 12 unidades

CONFIGURACION DE LA PISTOLA:

Al aplicar con aspersión utilizar una presión de 28 a 30 libras/pulgadas. No utilizar thinner estándar (BAJA CALIDAD) para la dilución de este producto para evitar problemas de secado y adherencia.

BOQUILLA: 1.2-1.3 mm

APLICACIÓN: 1 Mano húmeda

TIEMPOS DE SECADO:

Libre de polvo: **5 minutos**

Libre de tacto: **25 A 30 minutos**

Duro: **24 hrs.** (variable según dilución y manos).



NOTA: La información contenida en esta hoja está basada en estudios y pruebas efectuados por nuestro departamento de servicio técnico con el objeto de dar a conocer las características de calidad de nuestros productos y no nos hacemos responsables del mal uso o manejo de los mismos. **FAMAC ES MARCA REGISTRADA.**

Fabricado por:

Pinturas Famac de occidente