



CARTA TECNICA

IMPER-300 IMPERMEABILIZANTE

Acrílico Elastomérico Fibratado

El impermeabilizante IMPER-300 de FAMAC con una vida útil de 3 años, fabricado con cargas cerámicas, micro esfera, fibra sintética y natural, además de, materias primas seleccionadas de la mejor calidad. Genera ahorros del consumo de energía eléctrica. Ideal para climas extremos con una larga elongacion, lo lo que lo hace altamente resistente al agrietamiento y los rayos UV.

Excelente resistencia a la lavabilidad y al maltrato.

Rendimiento aproximado:

1 a 1.5 m² por litro en superficie debidamente preparada y dependiendo de la textura de la superficie.

Duración de 3 Años.

COLORES

Rojo oxido Y Blanco.

- SECADO RAPIDO
- ALTA RESISTENCIA
- ANTI-REFLECTIVO
- FACIL DE APLICAR

INSTRUCCIONES:

- 1.- Lea todas las advertencias e instrucciones antes de utilizar este producto.
- 2.- Mezcle el producto antes y durante la aplicacion.
- 3.- Diluya un litro de impermeabilizante FAMAC en 10 l. de agua aplique una mano uniforme sobre la superficie y dejar secar por 30 mins.
- 4.- Aplique la primera mano sin diluir en un solo sentido. Una vez seca la primera mano, aplique la segunda mano en sentido cruzado a la primera.
- 5.- Evite el trafico durante 12 horas.
- 6.- No aplique el producto si existe riesgo de lluvia o a temperaturas menores a 10°C
- 7.- No exceda el rendimiento recomendado.
- 8.- No aplicarse en sistemas de inmersión.

RECOMENDACIONES:

- No usar sobre superficies metálicas, o superficies de inmersión continua (albercas, fuentes, aljibes, etc.) ni para pisos de tráfico pesado.
- Aplicar con brocha, o cepillo.
- Después de su uso, lavar brochas cepillos solo con agua.
- Guarde el envase en un lugar fresco y seco.
- Mantenga a los niños alejados del producto. Evite accidentes.



CARTA TECNICA

IMPER-300 **IMPERMEABILIZANTE** Acrílico Elastomérico Fibrado

- Aplicar con brocha, o cepillo.
- Después de su uso, lavar brochas cepillos solo con agua.
- Guarde el envase en un lugar fresco y seco.
- Mantenga a los niños alejados del producto. Evite accidentes.

TIEMPOS DE CURADO

Película de 3 milésimas, 50% de humedad relativa a 25°C.

AL TACTO	20 min.
SUPERFICIE SECA	50 min.
CURADO DURO	4 horas
CURADO MAXIMO	28 días

NOTA: La información contenida en esta hoja está basada en estudios y pruebas efectuados por nuestro departamento de servicio técnico con el objeto de dar a conocer las características de calidad de nuestros productos y no nos hacemos responsables del mal uso o manejo de los mismos. FAMAC ES UNA MARCA REGISTRADA.

Fabricado por:

Pinturas FAMAC S.A. DE C.V.