



CARTA TECNICA TRANSPARENTE PU Altos Solidos

El transparente **PU** de altos Solidos de **FAMAC** es un barniz de alto desempeño para el uso automotriz está fabricado con materias primas de la más alta calidad que otorga un acabado automotriz que iguala la apariencia de armadora. Puede aplicarse sobre sistemas base color, esmalte acrílico (catalizado), esmalte de poliuretano (catalizado) dando un acabado permanente y con alta resistencia al intemperismo.

El transparente **PU** de altos solidos de **FAMAC** brinda un acabado matizado y se puede utilizar en combinación con el trasparente PU brillante para obtener el brillo deseado. CONTIENE AUTONIVELANTES, PROTECTORES UV, NO AMARILLEA ES DE CURADO RAPIDO Y ACABADO UNIFORME Y ES LIBRE DE PLOMO.

INSTRUCCIONES:

- 1.- Lea todas las advertencias e instrucciones antes de utilizar este producto.
- 2.- Prepare la superficie igual que para cualquier acabado de uretano catalizado.
Nota: Evite aplicar este producto sobre acabados de esmalte sintético o acrílico no Catalizado o laca acrílica.
- 3.- Aplique un sistema de color compatible y deje secar parcialmente conforme a las Instrucciones del fabricante.

PROPORCIONES DE MEZCLA: 4:1

4 partes: PU

1 parte: Catalizador Universal

NO UTILIZAR THINNER PARA LA DILUCION PARA EVITAR PROBLEMAS DE SECADO Y EN EL ACABADO.

SOLIDOS EN PESO: 31 %

MEZCLA: 33 %

DENSIDAD: 0.944 g/L

CONFIGURACION:

Pistola

HVLP

Boquilla de fluido

1.2 – 1.3 mm

Presión de aire

HVLP

Alimentación por gravedad

25-35 psi

En boquilla



CARTA TECNICA TRANSPARETE PU Altos Solidos

APLICACIÓN:

No. de manos

2-3 (manos húmedas)

Traslape entre capas

50% - 75%

Primera mano

1 capa húmeda

Tiempo de oreo

10 min.

Segunda mano

1 capa húmeda

Tiempo de oreo / Flash time

10 min.

SECADO AL AIRE

Libre de polvo

Catalizador Universal 10 A 15 min.

Libre al tacto

Catalizador Universal 2 A 3 hrs.

Para encintar

Catalizador Universal 12 hrs.

Duro

Catalizador Universal 24 a 72 hrs.

Tiempo de vida útil de la mezcla / potlife

4 Hrs. (variable según dilución y manos)



NOTA: La información contenida en esta hoja está basada en estudios y pruebas efectuados por nuestro departamento de servicio técnico con el objeto de dar a conocer las características de calidad de nuestros productos y no nos hacemos responsables del mal uso o manejo de los mismos. **FAMAC Y BLACK SON MARCAS REGISTRADAS.**

Fabricado por: Pinturas Famac de occidente