



CARTA TECNICA

PINTURA DE TRÁFICO Hule Clorado

Pintura de trafico de resina alkidalica modificada con Hule Clorado.

Acabado con excelente impermeabilidad, resistencia al agua, excelente resistencia a condiciones ambientales húmedos o con salinidad y gases derivados de azufre, ambiente marino y exposición al agua cruda y potable. Presenta buena resistencia a los rayos solares y a la brisa marina. Excelente adherencia sobre concreto, metal, pavimento, ideal para áreas de señalamiento de tráfico.

Usos: Señalización de tráfico, delineación de zonas de seguridad industrial, líneas de señalamiento, etc. **NO SE RECOMIENDA** para exposición de Ácidos, álcalis, y solventes.

Aplicar sobre concreto, pavimento y superficies preparadas adecuadamente etc. Si es sustrato nuevo retire el polvo, grasa o cualquier otro material extraño al sustrato, si se va a recubrir retire el polvo, grasas, escamas y aplique.

CONTIENE AUTONIVELANTES, NO AMARILLEA ES DE SECADO RAPIDO Y ES DE ACABADO UNIFORME Y ES LIBRE DE PLOMO.

COLORES:

- Amarillo
- Blanco

INSTRUCCIONES:

- 1.- Lea todas las advertencias e instrucciones antes de utilizar este producto.
- 2.- Prepare la superficie perfectamente.
- 3.- Aplique conforme a las Instrucciones del fabricante.
- 4.- Consulte la hoja de datos del producto para mayor información sobre el producto.

NO UTILIZAR THINNER PARA LA DILUCION PARA EVITAR PROBLEMAS DE SECADO, ADHERENCIA Y BRILLO.

APLICACIÓN CON BROCHA:

Adelgace de un 5% a un 10% con reductor R-50 FAMAC (xilol)

APLICACIÓN CON PISTOLA:

Adelgace de un 10% a un 15% con reductor R-50 FAMAC (xilol)



CARTA TECNICA



PINTURA DE TRÁFICO Hule Clorado

TIEMPOS DE SECADO:

Película de 3 milésimas, 50 % de humedad relativa a 25°C.

Al tacto: **4.5 minutos**

Superficie seca: **38 minutos**

Duro: **60 minutos.**



NOTA: La información contenida en esta hoja está basada en estudios y pruebas efectuados por nuestro departamento de servicio técnico con el objeto de dar a conocer las características de calidad de nuestros productos y no nos hacemos responsables del mal uso o manejo de los mismos. **FAMAC ES MARCA REGISTRADA.**

Fabricado por:

Pinturas Famac S.A. DE C.V.